Divina Melange 3

kvadrat

227

237



821

120

527

517



871

547



571



367

147



647



731



170



687



747

757

180



787

777

Divina Melange 3

967



467

427



471



457

937



917

567

977

620

617

557

260



677

277

280



581

597

Divina Melange 3
Designed by Finn Skødt

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.
Beskrivelse 100% ny uld. Bredde ca. 150 cm. Vægt ca. 840 g/lbm. Stykfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (fladt), 0.70/Class C (foldet). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Strygning uden damp.

UK
Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width app. 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piece dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (flat), 0.70/Class C (waved). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Iron without steam.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (glatt), 0.70/Class C (gefaltet). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf bügeln.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.
Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 gr/str. m. Stukgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.60/Class C (vlak), 0.70/Class C (geplooid). **Airflow** 678 Pa s/m. **Brandvrijheid:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Zonder stoom strijken.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur env. 150 cm. Poids env. 840 g/m lg. Teinture à la pièce. Ecarts des coloris possibles.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 3. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.60/Class C (à plat), 0.70/Class C (plié). **Airflow** 678 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Repassage sans vapeur.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.
Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in pezza. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↔
Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.60/Class C (tenda a pannello (tesa)), 0.70/Class C (tenda arricciata). **Airflow** 678 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Stirare senza vapore.

ES
Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Descripción 100% lana virgen. Anchura aprox. 150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Teñido a la pieza. Posibles variaciones de tintadas.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Estabilidad del color a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 3. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.60/Class C (estor), 0.70/Class C (cortina). **Airflow** 678 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Planchar sin vapor.

JP
用途 オフィス、 ホテル、各種施設、住宅インテリア。
詳細 100% ニューウール。幅：150 cm。重量： 1m あたり約 840 g。製品染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳, ふち. ↔
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 45.000 回。EN ISO 12947。**色褪せ保証：**(ISO) 5-7。**ピリング** (EN ISO) 3。**摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4。**吸音率** (EN ISO 354) 0.60/Class C (パネル状)、0.70/Class C (ドレープ状)。**気流:** 678 Pa s/m。**耐炎性：**AS/NZS 1530.3。BS 5852 Crib 5。BS 5852 ignition source 3。BS 5852 Part 1。BS 5867 Part 2 Type B。EN 1021-1/2。EN 13501, C-s1, d0。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。NFPA 260。特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 1IM。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。アイロンはスチームなしでかけてください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。
成分 100% 新羊毛。幅宽59英寸 (150cm) 。重量840克/延米。匹染色面料。颜色可能稍有色差。
图纹方向 ↔
马丁代尔法约45,000转。EN ISO 12947。**光照色牢度** (ISO) 5-7。**起毛起球** (EN ISO) 3。**磨擦色牢度**(ISO) 干燥4-5、湿4。**吸声系数** (EN ISO 354) 0.60/Class C (隔断帘), 0.70/Class C (一般窗帘使用)。**气流阻力** 678 Pa s/m。**阻燃性:** AS/NZS 1530.3。BS 5852 Crib 5。BS 5852 ignition source 3。BS 5852 Part 1。BS 5867 Part 2 Type B。EN 1021-1/2。EN 13501, C-s1, d0。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。NFPA 260。特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 1IM。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(可提供测试报告副本)。
维护 请参照ISO标志。可熨烫但要避免蒸汽。

0575/19

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

10 year warranty

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information **www.kvadrat.dk**